

Floorcoat FC26 • XL • Primer-line



Bindemittel: Acryl.

Verbrauch: Ca. 10 m²/Liter.

Trocknungszeit: Ca. 1-2 Stunden bei 20°C und 55%RF.

Ausgehärtet: Siehe "Inbetriebnahme des Bodens".

Reinigung: Wasser.

Lagerung: Über 5°C aber nicht über 30 °C. Wird durch Frost und direktem Sonnenlicht beschädigt.

Haltbar: 6 Monate, ungeöffnet, frostfrei, maximum 30°C.

Anwendung:

Floorcoat FC26 ist ein Grundlack auf Wasserbasis mit besonders hohem Feststoffgehalt für die Grundierung von Parkett-, Platten- und Dielenböden.

Die Verwendung einer Grundlack in einem Lacksystem, sowie Einrichtung ein stabiles Raumklima, reduzieren das Risiko eine Seitenverleimung. Dies ist jedoch keine Garantie dafür, dass das Seitenverleimung vermieden werden kann, aber das Risiko wird jedoch minimiert.

Gebrauchsanweisung:

Auf frisch abgeschliffenen, grundierten Böden, muss die Oberflächen sauber, trocken und frei von Unregelmäßigkeiten sein. Vor dem Lackieren gründlich Staubsaugen. Vor Gebrauch den Behälter schütteln und 3 Minuten ruhen lassen. Der Lack wird bei 20°C ± 5°C und 55%RF aufgetragen. Der Lack muss unter eine ausreichende und gute Belüftung trocknen, um Kondensations- und Trocknungsprobleme zu vermeiden. Während des Trocknens muss eine gute Belüftung gewährleistet sein, um Kondensations- und Austrocknungsprobleme zu vermeiden. Das Lacksystem muss vor dem Überlackieren gründlich getrocknet werden.

BEIM LACKIEREN VON EICHE, IMMER EINE PROBEANSTRICH MACHEN, WEGEN VORKOMMEN VON GERBSÄURE.

Inbetriebnahme des Bodens:

Nicht ohne Decklack verwenden. Sorgfältige Anwendung des Bodens während die ersten 24 Stunden.

Bodenreinigung:

Durch Staubsaugen oder mit einem gut ausgewrungenen Tuch mit Wasser oder einer milden neutralen Seifenlösung wischen. Verwenden Sie keine Grundreiniger, Salmiak oder andere stark alkalische Reinigungsmitteln.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir bei Beratung des Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bei Erfahrungen und beziehen sich auf Standardbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzuführen oder sich technische Beratung durch Rücksprache mit Verkäufer oder Produzent einzuholen. Empfehlungen der Hersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen jeder neuen technischen Information verliert die alte Ausgabe ihre Gültigkeit.