

Floorcoat FC44



Bindemittel: Polyurethan/acryl.

Verbrauch: Ca. 10 m²/Liter.

Trocknungszeit: Ca. 1-2 Stunden bei 20°C und 55%RF.

Ausgehärtet: Siehe "Inbetriebnahme des Bodens".

Reinigung: Wasser.

Lagerung: Über 5°C aber nicht über 30 °C. Wird durch Frost und direktem Sonnenlicht beschädigt.

Haltbar: 9 Monate, ungeöffnet, frostfrei, maximum 30°C.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir bei Beratung des Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bei Erfahrungen und beziehen sich auf Standardbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzuführen oder sich technische Beratung durch Rücksprache mit Verkäufer oder Produzent einzuholen. Für die Verarbeitung kann keine Garantie übernommen werden und die Dokumentation liegt in der Verantwortung des Handwerkers. Erfahrungsgemäß können beim Überarbeiten von Fußböden unerwünschte Effekte auftreten, obwohl die Arbeiten gemäß den Regeln für gute handwerkliche Ausführung ausgeführt werden. Daher wird dem Auftragnehmer empfohlen, diese Effekte auf der für den Kunden erforderlichen Ebene zu berücksichtigen. Empfehlungen der Hersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen jeder neuen technischen Information verliert die alte Ausgabe ihre Gültigkeit.

Anwendung:

Floorcoat FC44 ist ein Grundlack auf Wasserbasis für den Versiegelung von Parkett-, Platten- und Dielenböden wo hohe Anforderungen an die Schleifbarkeit gestellt werden. Die Verwendung von Grundierung in einem Anstrichsystem, sowie das Erreichen eines stabilen Klimas in den Räumen, reduziert das Risiko von Seitenverklebungen. Dies ist jedoch keine Garantie dafür, dass Seitenverklebungen vermieden werden können, aber das Risiko wird minimiert.

Gebrauchsanweisung:

Auf frisch abgeschliffenen, grundierten Böden, muss die Oberflächen sauber, trocken und frei von Unregelmäßigkeiten sein. Vor dem Lackieren gründlich Staubsaugen. Vor Gebrauch den Behälter schütteln und 3 Minuten ruhen lassen. Der Lack wird bei 20°C ± 5°C und 55%RF aufgetragen. Der Lack muss unter eine ausreichende und gute Belüftung trocknen, um Kondensations- und Trocknungsprobleme zu vermeiden. Während des Trocknens muss eine gute Belüftung gewährleistet sein, um Kondensations- und Austrocknungsprobleme zu vermeiden. Das Lacksystem muss vor dem Überlackieren gründlich getrocknet und geschliffen werden.

BEIM LACKIEREN VON EICHE, IMMER EINE PROBEANSTRICH MACHEN, WEGEN VORKOMMEN VON GERBSÄURE.

WENN WIR NICHT GARANTIEREN KÖNNEN, DASS KEINE ABWEICHENDE BEDINGUNGEN ODER DIE ERFORDERLICHE HAFTUNG ALTER LACKSCHICHTEN VORHANDEN SIND, MACHEN SIE IMMER EINE PROBEANSTRICH UND KONTROLLE, UM LACKHAFTUNG UND VERLAUF ZU SICHERN. WICHTIG: Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt des Produkts.

Inbetriebnahme des Bodens:

Nicht ohne Decklack verwenden. Sorgfältige Anwendung des Bodens während die ersten 24 Stunden.

Bodenreinigung:

Durch Staubsaugen oder mit einem gut ausgewrungenen Tuch mit Wasser oder einer milden neutralen Seifenlösung wischen. Verwenden Sie keine Grundreiniger, Salmiak oder andere stark alkalische Reinigungsmitteln.